

Uputstvo za obradu medijapan sa grunt podlogom

Medijapan sa grunt podlogom omogućava odličan završni premaz štedeći vaš novac i vreme. Nakon odmašćivanja i (laganog) brušenja površina ploče se može dovesti odmah u željenu boju - mat, svila ili visoki sjaj - koristeći premaz na bazi rastvarača ili na bazi vode. Dvostrani, industrijski primjenjeni beli UV prajmer nudi sledeće pogodnosti:

- Glađi krajnji rezultat nego kod ručno primjenjenog prajmera, delom zahvaljujući ispravnoj i kontrolisanoj boji distribucije
- UV premaz je osušen ultraljubičastim svetlom, što rezultira površinom otpornom na udarce i habanje
- Odlična adhezija, čak i kada se koriste premazi na bazi vode
- Ispravno prikazivanje nijanse boje, dakle savršen krajnji rezultat
- Ušteda troškova i vremena: zbog manje potrošnje boje niža absorpcija; i potrebno je manje farbanja
- Jednostavna završna obrada fuga i vijaka pomoću finih punila i srednjih brusnih papira

Opšta priprema u bojenju

Aklimatizujte MDF ploče pre nanošenja završne obrade premaza: postavite panele u oblast u kojoj će se nalaziti i koristiti i osigurajte da nivo vlage i temperatura odgovara okolnostima krajnje upotrebe. Ovo će pomoći u sprečavanju pukotina i napetosti na obloženoj površini koji se mogu pojaviti pod izrazito fluktuirajućom temperaturom ili vlažnosti. Popravite bilo kakva oštećenja (npr. okom vidljive pukotine u površini) koristeći materijale koji su kompatibilni sa naknadnim sistemom farbanja, na primer poliesterski fileri (ispunjivači).

Predpripremna obrada panela

Odmastite medijapan sa grunt podlogom (npr. Koristeći rastvor amonijaka ili tradicionalni deterdžent); zatim, lagano obrusite panel upotrebom relativno finog brusnog papira (P180 do P320) i uklonite prašinu za brušenje. Ostavite površinu da se osuši ako je potrebno.